

Акриловый лак 2+1 ECONOMY ***Описание:**

Акриловый лак 2+1 ECONOMY – это самый дешёвый лак в нашем предложении. Предлагается в варианте, готовом распылению после смешивания с отвердителем, без добавления разбавителя. Лак совместим со всеми базовыми лаками, доступными на рынке. По сравнению с лаком NOVAKRYL характеризуется несколько меньшей устойчивостью к ультрафиолетовым лучам и атмосферным условиям, несколько большим расходом, однако это компенсируется гораздо более низкой ценой продукта. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

Пропорции смешивания:

	По объёму	По весу
Акриловый лак 2+1 ECONOMY	2	100
Отвердитель для акрилового лака 2+1 ECONOMY	1	50

Дополнительные продукты:

Ускоритель для акриловых продуктов PLUS 750.
Пластификатор PLUS 770.

Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:

Около 8 часов при 20°C.

Вязкость распыления, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление.


DIN 4/20°C около 16÷18 сек, Ø1.3÷1.4 мм, 3÷4 бар

Содержание летучих органических веществ:


VOC = 630 г/л (для готовой к нанесению смеси).

Способ применения:


Лак наносится на предварительно напыленное и подсушенное базовое покрытие. Наносить можно в два или три слоя, делая 5 ÷ 10 минутные перерывы на испарение после нанесения каждого слоя (в зависимости от температуры и толщины слоя). Через 10 мин от нанесения последнего слоя покрытие можно отвердить при повышенной температуре.




Лак + Отвердитель
2+1




DIN 4/20°C 16-18 сек



2 - 3 х, 3-4 бар
Ø 1.3 - 1.4 мм



5÷10 мин



Рабочая твердость
14 час./20°C
45 мин./60°C

Толщина слоя:

Каждый слой 15÷20 мкм.

Время высыхания:

Пылесухость: 25 мин при 20°C либо 5 мин при 60°C.

Рабочая твердость: 14 часов при 20°C либо 45 мин при 60°C.

Полная твердость: через 7 дней при 20°C.

Теоретический расход:

Комплект (1 литр лака+ отвердитель в соответствующей пропорции) позволяет получить около 8 м² сухого слоя толщиной около 50 мкм.

Цвет:

Бесцветный.

Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов либо Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850.

Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Акриловый лак 2+1 ECONOMY: 24 месяца при 20°C.

Отвердитель для акрилового лака 2+1 ECONOMY 9 месяцев при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.

* Продукт предназначен для профессионального использования. Не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE. Применение в странах Евросоюза возможно лишь при исполнении дополнительных требований Директивы UE 1999/13/WE и местного законодательства, касающегося выполнения вышеуказанных директив.