

Отвердитель для акрилового лака NOVAKRYL 1+1 MS стандартный, медленный

Описание

Отвердитель для акрилового лака NOVAKRYL 1+1 MS - это второй необходимый компонент для отверждения акрилового лака 1+1 MS. Отвердитель является раствором изоцианатных смол в разбавителях. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

Пропорции смешивания

Пропорции указаны по объёму.

Акриловый бесцветный лак NOVAKRYL 1+1 MS	1
Отвердитель для лака NOVAKRYL 1+1 MS. Стандартный или Медленный	1

Применение

- Отвердитель для акрилового лака NOVAKRYL 1+1 MS стандартный
Применять при мелких и средних ремонтах, а также при полном перекрашивании. Рекомендуемая рабочая температура - до 25°C
- Отвердитель для акрилового лака NOVAKRYL 1+1 MS медленный
Применять при покраске больших поверхностей. Рекомендуемая рабочая температура - в диапазоне 25-40°C

Время отверждения

- При температуре 20°C

	Акриловый лак NOVAKRYL 1+1 MS	
	Стандартный отвердитель	Медленный отвердитель
Пылесухость	25 мин.	30 мин
Высыхание на отлип	3.0 ч.	3,5 ч.
Рабочая твёрдость	12 ч.	12 ч.
Полная твёрдость	7 дней	7 дней
- При температуре 60°C		
	Акриловый лак NOVAKRYL 1+1 MS	
	Стандартный отвердитель	Медленный отвердитель
Пылесухость	5 мин.	6 мин
Высыхание на отлип	10 мин.	12 мин.
Рабочая твёрдость	30 мин.	30 мин.
Полная твёрдость	60 мин.	60 мин.


Цвет:

Бесцветный.

Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов, либо растворитель для акриловых продуктов THIN 850

Информационные знаки:




Беречь от влаги!



Плотно закрывать
упаковку!



Хранить в
прохладном месте!



Беречь от мороза!



Содержит изоцианаты


Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

9 месяцев при 20°C

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта



Техническая карта- акриловый лак 1+1 MS.