

## **LIGHT Шпатлёвка лёгкая**

**Описание:**

Шпатлёвка **LIGHT** – это лёгкая заполняющая шпатлёвка. Благодаря применению специального рода заполнителей её удельный вес почти на 40% ниже по сравнению с типичными шпатлёвками. Эффектом этого является лёгкость шлифовки и низкая усадка во время отвердевания. Эти свойства, сочетающиеся с хорошей адгезией, позволяют применять её на больших площадях. Отверждение длится несколько дольше, чем при традиционных шпатлёвках. Привлекает соотношением цены и качества.

Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

**Может использоваться на основаниях:**

- полиэфирные ламинаты,
- сталь,
- оцинкованная сталь
- алюминий,
- акриловые двухкомпонентные грунты,
- старые лаковые покрытия
- бетон
- природный камень
- древесина

**Внимание!** Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

**Подготовка поверхности:**

- полиэфирный ламинат обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и вновь обезжирить смывкой для удаления силикона PLUS 780,
- стальную поверхность обезжирить, провести сухую обработку P80 – P120 и вновь обезжирить,
- алюминиевую поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и вновь обезжирить,
- оцинкованную поверхность обезжирить, матировать абразивным полотном и вновь обезжирить,
- грунт обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и вновь обезжирить,
- старое лаковое покрытие обезжирить, провести сухую обработку P220 – P280 и вновь обезжирить.

**Пропорции смешивания:**

Шпатлёвка **LIGHT** – 100 объемных частей,  
Отвердитель – 2 до 3 объемных частей.

**Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:**

От 5 до 8 мин при 20°C.

**Время высыхания**

От 25 до 35 мин. при 20°C.

Это время можно сократить, прогревая в течение 10 мин. при температуре не превышающей 60°C.

**Шлифование:**

- Черновое: P80 - P120,
- Финишное: P120 - P240

**На шпатлёвку может наноситься:**

Шпатлёвка полиэфирная отделочная, жидкая полиэфирная шпатлёвка, акриловые грунты.

**Правила использования:**


Перемешать компоненты до получения смеси однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлевки. Наносить шпателем слой толщиной до 5 мм. Минимальная температура нанесения +10°C.




очистить  
поверхность  
и отшлифовать



обезжирить



пропорции:  
100+2-3  
Potlife  
5 - 8 мин./20°C



шпатлевать



25-35 мин./20°C



1.P80-P120  
2.P120-P240

**Цвет:**

Белый

**Содержание летучих органических веществ:**

VOC II/B/b допустим.\*=250 г/л

VOC =90 г/л

\*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

**Чистка инструментов:**

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

**Условия и время хранения:**

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Шпатлёвка: 24 месяца при температуре 20°C.

Отвердитель: 18 месяцев при температуре 20°C.

**Правила безопасности и гигиены труда**

Согласно Карте характеристики данного продукта.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

NOVOL Sp. z o.o.,