

Средство увеличивающее адгезию PLUS 700

Описание:

Средство увеличивающее адгезию PLUS 700 - это однокомпонентный грунт, который наносится покрасочным пистолетом. Увеличивает адгезию грунтов, акриловых и полиуретановых лаков к разным основаниям, прежде всего пластмассам (в частности, полипропилену и его смесям). Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

Может использоваться на основаниях:

- пластмасса, в частности полипропилен PP и его смеси,
- сталь,
- алюминий,
- оцинкованная сталь,
- нержавеющая сталь,
- полиэфирные и эпоксидные ламинаты,
- древесина,
- бумага.

Внимание: Средство, увеличивающее адгезию PLUS 700, не улучшает адгезии к полиэтиленом PE

Подготовка поверхности:

Основание, предназначенное для покрытия, следует тщательно обезжирить смывкой для силикона PLUS 780, удаляя все следы силиконов и другие загрязнения. Затем поверхность протереть абразивным полотном и снова обезжирить. При обработке пластмасс перед началом лакокрасочных работ рекомендуется прогреть их при температуре 50°C, эта процедура облегчит удаление соединений силикона с поверхности.

Вязкость распыления, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление.

Способ применения:

Наносить в один или два мокрых слоя, с суммированной толщиной покрытия должна составить около 15 мкм.

Продукт поставляется готовым к применению.

DIN 4/20°C 10 ÷ 12 сек., Ø 1.3÷1.4 мм, 3÷4 бар.

Между слоями делать 5 ÷ 10 минутные перерывы на испарение. Не обрабатывать препаратом перед нанесением очередных покрытий. Следующие слои наносить не позднее, чем через 12 часов.




Обезжирить.




Прошлифовать.




Обезжирить.




DIN 4/20°C
10 ÷ 12 сек.



1÷2X, 3÷4 бара
Ø 1.3÷1.4 мм



5÷10 мин.



15 мин./ 20°C

Толщина слоя:

В один проход получают толщину слоя пр. 8 мкм.

Время высыхания:

15 мин. при 20°C, при толщине слоя около 16 мкм.

Цвет:

Желтоватый.

Чистка инструмента:

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов либо Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850.

Условия и время хранения:


Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Средство, увеличивающее адгезию PLUS 700: 24 месяца при 20°C.

Средство, увеличивающее адгезию PLUS 700 SPRAY: 12 месяцев при 20°C.

Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.



Техническая карта - Система ремонта пластмасс.