

## Бесцветный лак HV 1K \*

### Описание:

**БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК HV 1K** – однокомпонентный лак на базе термопластических акриловых смол. Сотрудничает со всеми базовыми лаками, доступными на рынке. Этот лак отличается высоким глянцем, хорошей устойчивостью к бензину и очень коротким сроком высыхания, что позволяет очень быстро выполнить ремонт.

Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

### Пропорции смешивания:

	По объему	По весу
Бесцветный лак HV 1K	100	100
Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850	20%	18

### Дополнительные продукты:

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850

### Вязкость распыления, сопло покрасочного пистолета, рабочее давление:


DIN 4/20°C 16÷20 с, Ø1.3÷1.4 мм, 3÷4 бар

### Содержание летучих органических веществ:


VOC = 750 г/л (для смеси, готовой к распылению).

### Правила применения:


Лак наносится на предварительно распылённые и подсушенные слои базы. Распылять можно два или три отдельных слоя, оставляя время для испарения - 5-10 мин. - между слоями (в зависимости от температуры и толщины слоя).




Лак + THIN 850  
100+20%




DIN 4/20°C 16-20 с



2 - 3 х, 3-4 бар  
Ø 1.3 - 1.4 мм



5÷10 мин



Рабочая твёрдость  
2 часа/20°C

### Толщина слоя:

15÷20 мкм на каждый слой.

### Время высыхания:

Пылесухость:

10 мин. при 20°C.

Рабочая твердость:

2 часа при 20°C.

Полная твердость:

через 1 день при 20°C.

**Теоретический расход:**

Комплект (1 литр лака + разбавитель в соответствующем количестве) позволяет получить пр. 6 м<sup>2</sup> сухого слоя толщиной пр. 50 мкм.

**Цвет:**

Бесцветный.

**Чистка инструмента:**

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов или Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850.

**Условия и время хранения:**

Храните в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Бесцветный лак HV 1K: 24 месяцев при 20°C.

**Правила безопасности и гигиены труда:**

Согласно Карте характеристики для данного продукта.

\* Продукт предназначен для профессионального применения. Не соответствует требованиям директивы ЕС 2004/42/СЕ. Применения в странах Европейского Союза возможно только после удовлетворения дополнительных требований директивы ЕС 1999/13/WE и национальных положений, дополняющих в/н директив.