

**Бесцветный акриловый лак NOVAKRYL XMS \*****Описание:**

**NOVAKRYL XMS** –предлагается в виде продукта, готового к распылению после смешивания с отвердителем, без дополнительного разбавителя. Сочетается со всеми базовыми лаками, доступными на рынке. Этот лак отличается устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и атмосферным факторам. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

**Пропорции смешивания:**

NOVAKRYL XMS  
Отвердитель H XMS

**По объёму**

2  
1

**Повесу**

100  
50

**Дополнительные продукты:**

Ускоритель для акриловых продуктов PLUS 750.  
Пластификатор PLUS 770.

**Время пригодности смеси к употреблению от момента смешивания с отвердителем:**

около 8 часов при температуре 20°C

**Вязкость распыления, сопло покрасочного пистолета, рабочее давление:**


DIN 4/20°C 16÷18 сек., Ø1.3÷1.4 мм, 3÷4 бар

**Содержание летучих органических веществ:**


VOC = 590 г/л (для готовой к распылению смеси).

**Способ применения:**


Лак наносится на предварительно напыленные и подсушенные слои базы. Наносить можно в два или три слоя, делая 5-10 мин перерывы между нанесением слоёв на испарение (в зависимости от температуры и толщины слоя). По истечении 10 минут от нанесения последнего слоя покрытие можно отвердить при повышенной температуре.




Лак+ отвердитель  
2+1




DIN 4/20°C 16-18 с



2 - 3 x, 3-4 бар  
Ø 1.3 - 1.4 мм



5÷10 мин



Рабочая твердость  
14 часа./20°C  
45 мин./60°C

**Толщина слоя:**

15÷20 мкм на каждый слой.

**Время высыхания:**

Пылесухость:

25 мин при 20°C или 5 мин при 60°C

Рабочая твердость:

14 часов при 20°C или 45 мин при 60°C.

Полная твердость по истечении 7 дней при 20°C.

**Теоретический расход:**

Комплект (1 литр лака + отвердитель в соответствующем количестве) позволяет получить около 8 м<sup>2</sup> сухого слоя толщиной около 50 мкм.

**Цвет:**

Бесцветный.

**Чистка инструмента:**

Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов либо Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850.

**Условия и время хранения:**

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Лак акриловый NOVAKRYL XMS - 24 месяца при 20°C.

Отвердитель H XMS - 9 месяцев при 20°C.

**Правила безопасности и гигиены труда**

Согласно Карте характеристики данного продукта.

\* Продукт предназначен для профессионального применения. Не соответствует требованиям Директивы UE 2004/42/CE. Применение в странах Евросоюза возможно лишь при исполнении дополнительных требований Директивы UE 1999/13/WE и местного законодательства, касающегося выполнения вышеуказанных директив.