

## Полиуретановая уплотняющая масса - GRAVIT 630

### Описание

**Полиуретановая уплотняющая масса GRAVIT 630** - это однокомпонентный продукт, который отверждается в реакции с находящейся в воздухе влагой. Служит для уплотнения соединений листовой стали, мест сварки и сварки давлением. Создаёт прочное и эластичное покрытие, не даёт усадки и трещин. Полиуретановый герметик GRAVIT 630 обладает очень хорошей адгезией как к необработанному, так и лакированному листу, может покрываться любыми акриловыми лаками. Устойчив к воздействию воды и атмосферных факторов, однако относительно мало устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения. Продукт предназначен для применения в строительстве, реставрации, каменных работах, а также при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей, специализированной техники и маломерных судов.

### Применение:

Полиуретановый герметик GRAVIT 630 рекомендуется для уплотнения сварных соединений металлических элементов, сточных каналов, крыши, окон и прочих элементов.

### Подготовка поверхности:

Очистить от ржавчины (если она есть). Поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой.

### Способ применения:

Перерезать тубу и подрезать наконечник аппликатора так, чтобы получить нужный диаметр выжимания. После удаления металлического дна и поглотителя влаги, выдавливать массу при помощи ручного или пневматического пистолета. Для достижения оптимального результата рекомендуется применять этот продукт при температуре от + 5°C до + 35°C.

### Время высыхания

Высыхание на отлип – около 60 мин. при 20°C.

Время отверждения при толщине 3 - 4 мм – 24 часа.

### Лакирование:

В зависимости от толщины нанесенного слоя, лак можно наносить через 1-2 часа.

### Содержание летучих органических веществ:

VOC II/B/e допустим.\*=840 г/л

VOC =140 г/л

\*для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE

### Цвет:

Черный, серый, белый

### Чистка инструмента:

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 либо растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

### Условия и время хранения:

Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Полиуретановый герметик GRAVIT 630: 12 месяцев при 20°C.

### Правила безопасности и гигиены труда

Согласно Карте характеристики данного продукта.